

IGIS DL

Stambiagrūdis glaistas



- Puikiai užpildo didesnius nelygumus
- Lengvai tepamas ir išlyginamas iki 4 mm storio sluoksniu
- Suformuoja šiurkštų ir tvirtą paviršių
- Vandens pagrindo
- Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
- Greitai džiušta
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Paruoštas naudoti stambiagrūdis polimerinis glaistas vidaus darbams. Rekomenduojamas pirmam grubiai tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimo sluoksniui.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Stipriai ar netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

GLAISTYMAS

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Dirbdami mechanizuotai, jei reikia, galite įpilti vandens (<5 % tūrio). Antrą kartą glaistykite pagal poreikį stambiagrūdžiu arba smulkiagrūdžiu glaistu tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Prieš dažymą glaistytą paviršių nušlifaukite ir nuvalykite dulkes.

Darbo įrankiai: glaistyklė, volelis, purkštuvus

Įrankių valymas: vandeniui

Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis

Maksimalus vieno sluoksnio storis: 4 mm

Sąnaudos: ~1 m²/1,6 kg 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 2–4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams, sausoms patalpoms
Rišiklis:	akrilo kopolimeras
Užpildas:	dolomitas
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta, baltai gelsva
Tankis:	1,69–1,74g/cm ³
Dalelių dydis:	<0,200 mm
pH:	8,0–9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai:	CE ženklėnimas LST EN 15824, LST EN 13963
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<1 g/l LST EN ISO 11890–2
Formaldehido koncentracija taroje:	VdL-RL 03: 5 ppm arba (5,3x10 ⁻⁴)%
Nelakiųjų medžiagų kiekis:	70,0–71,0 % LST EN ISO 3251
Degumo klasė:	A2–s1,d0 LST EN 13501–1
Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu:	MPa ≥0,3 LST EN 1542
Įtrūkių nebuvimas:	50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	12 mėnesių nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	18 kg kibiras, 4771341013825 25 kg maišas, 4771341007497

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

