

IGIS TEX

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką, struktūrinius dažus ir skystus tapetus

- Pagerinantis sukibimą
- Suvienodinantis paviršiaus įgėrį
- Lengvai užnešamas
- Užtikrinantis tolygų džiovimą
- Laidus vandens garams
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Akrilinis kopolimerinis gruntas vidaus darbams.

Suvienodina paviršiaus įgėrį ir atspalvį, pagerina dekoratyvinio tinko, struktūrinių dažų, skystų tapetų sukibimą su betono, tinko paviršiais.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus, nuvalytas nuo dulkių, purvo ir riebalų. Naujai užneštą betono sluoksnį gruntuokite ne anksčiau kaip po 14 dienų, jis turi būti gerai sukietėjęs.

GRUNTAVIMAS

Prieš naudojimą ir naudojimo metu gruntą gerai išmaišykite. Užneškite vieną grunto sluoksnį per visą paviršių tolygiu sluoksniu.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris purkštuvus

Įrankių valymas: vandeniu

Gruntavimo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80) % santykinis oro drėgnis. Gruntavimo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška danga.

Sąnaudos: 4–5 m²/l

Džiūvimo trukmė (20 °C, 65 % RH): 2–2,5 val. Pilnai išdžiūsta po ~24 val., priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams, sausoms patalpoms
Riškis:	akrilo kopolimeras
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis:	1,62–1,65 g/cm ³
pH:	8,0–9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<2 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje:	VdL-RL 03: 6 ppm arba (6x10 ⁻⁴)%
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdėlio dydį, μm	stambus (iki 1500 μm) LST EN 13300+AC
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:	~50,0 %
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2) °C, h:	po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0 (SO) LST EN ISO 4628-1;
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	1 l kibiras, 4771341013290 3 l kibiras, 4771341014686 10 l kibiras, 4771341013313

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

