

PROJEKT FACADE



Visiškai matiniai dažai su silikono priedais, pasižymintys labai geru vandens garų laidumu, atsparūs atmosferos ir UV poveikiui, gerai dengia paviršius. Dažai skirti naujiems ir anksčiau dažytiems ar tinkuotiems pastatų fasadams.

ATSPARUMAS	2 stiprumo klasė.
BLIZGUMAS	Visiškai matiniai.
SPALVA	Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.
DENGIAMUMAS	iki 12 m ² dažant vieną kartą.
SKIEDIKLIS	Vanduo.
NEKIMBA DULKĖS PO	1-2 val. (22 °C 55 % RH).
GALIMA PERDAŽYTI PO	6 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	3 L, 18 L.



Išeiga



PASKIRTIS

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų fasadų bei cokolių paviršių dažymui. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytomis, bei kitokiems mineraliniams paviršiams. Galima naudoti balkonų bei sienų ir lubų dažymui. Galima naudoti lietausvandeniams, palangėms ar panašioms paviršiams, jei nėra būtinas atsparumas mechaniniam poveikiui (lyginant su įprastais metalo dažais, plėvelė yra labiau elastinga ir mažiau kieta).

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, tvirtas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus, įvairias atplaišas, nestabilias dalis, kalkes ar kreidą. Mineraliniu tinku tinkuotus paviršius dažykite praėjus ne mažiau kaip 3 savaitėm po tinkavimo, betoninius paviršius (pvz., išlieti pamatai) – po pirmojo šildymo sezono. Paviršiaus nelygumus užglaistyti tam skirtu smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius, pašiuurkštinkite švitriniumi popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršius rekomenduojama nugaruntuoti vienu iš „Topcolor“ gruntų.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10% tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai +5...30 °C, santykiniai oro drėgmei < 80 %.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėls puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-metil-4-izotiazolin-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/ drabužius/ akių (veido)/ kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.

Ukmergės g. 317B, Vilnius, tel.: +370 602 66 813, el. paštas: vilnius1@topcolor.lt

P. Lukšio g. 16, Vilnius, tel.: +370 614 20 042, el. paštas: vilnius2@topcolor.lt

Taikos pr. 34A, Kaunas, tel.: +370 616 28 591, el. paštas: kaunas@topcolor.lt

Taikos pr. 56, Klaipėda, tel.: +370 672 07 833, el. paštas: klaipeda@topcolor.lt