

Taktika B

Gruntas prieš dažymą

- Suvienodina paviršiaus įgėrį
- Palengvina dažymą ir glaistymo paviršiaus defektų pataisymą prieš dažant
- Sumažina dažų sąnaudas
- Sudaro visiškai matinę plėvelę
- Vandens pagrindo
- Laidus vandens garams
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Vandeninis akrilinis kopolimerinis gruntas prieš dažymą vidaus darbams.

Mineralinių paviršių (betono, tinko, glaisto, mūro, gipso kartono plokščių, dažomų tapetų ir kt.) įgėrio suvienodinimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Gruntuojamas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus. Glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

GRUNTAVIMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Naudodami volelį gruntą denkite vienu sluoksniu ta pačia kryptimi ir gerai išvoluokite iki lygaus paviršiaus (be faktūros). Jei gruntą dengsite purkštuvu, užpurškę gerai išvoluokite voleliu.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, purkštuvai

Įrankių valymas: vandeniu

Gruntavimo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35-80 % santykinis oro drėgnis. Gruntavimo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška grunto plėvelė.

Sąnaudos: 8-10 m²/l, dengiant vieną kartą. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Džiūvimo trukmė (20 °C, 50 % RH): gruntas visiškai išdžiūsta po 24 val. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams
Riškis:	akrilo kopolimeras
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis:	1,230-1,250 g/cm ³
pH:	8,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<15 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:	21,0-24,0 % LST EN ISO 3251
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdėlio dydį:	smulkus (iki 100 μm) LST EN 13300+AC
Blizgumo laipsnis, 85°:	<5 (dulsvai matinis) LST EN ISO 13300+AC
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (40±2) °C, h:	po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN ISO 4628-1;
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	Taktika B 1 l kibiras, 4771341015379 3 l kibiras, 4771341015386 10 l kibiras, 4771341015393

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

