

# Taktika J

## Glaistas siūlėms ir kampams



- Tvirtas ir elastingas
- Gerai sukimba su pagrindu
- Paruoštas naudoti
- Vandens pagrindo
- Saugus aplinkai ir žmogui

### PASKIRTIS

Gipso kartono plokščių siūlių armavimui bei kampų apdailai.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Paviršių bei tarpus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

### GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ SIŪLIŲ APDAILA

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą, iš po jos išspauskite glaisto perteklių ir išlyginkite. Glaistui išdžiūvus, jei reikia, pakartotinai užpildykite siūlę. Išsijusį glaistymą atlikite tik visiškai išdžiūvus siūlei.

**Darbo įrankiai:** glaistyklė

**Įrankių valymas:** vandeniu

**Glaistymo sąlygos:** ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis

**Sąnaudos:** ~0,2-0,3 l/m. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

**Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH):** 1 mm išdžiūsta per 2–4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

### ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.



### TECHNINĖ INFORMACIJA

<b>Paskirtis:</b>	vidaus darbams, sausoms patalpoms
<b>Rišiklis:</b>	akriilo kopolimeras
<b>Užpildas:</b>	dolomitas, perlitas
<b>Skiediklis:</b>	vanduo
<b>Spalva:</b>	balta, baltai gelsva
<b>Tankis:</b>	1,62–1,63 g/cm <sup>3</sup> LST EN ISO 2811-1
<b>Dalelių dydis:</b>	<0,200 mm
<b>pH:</b>	8,0–9,0
<b>Kokybės standartai ir sertifikatai:</b>	CE ženklimas LST EN 13963, LST EN 15824
<b>Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:</b>	<1 g/l LST EN ISO 11890-2
<b>Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:</b>	49±1 % LST EN ISO 3251
<b>Degumo klasė:</b>	A2-s1,d0 LST EN 13501-1
<b>Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu:</b>	>0,3 MPa LST EN 13963
<b>Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:</b>	12 mėnesių nuo pagaminimo datos
<b>Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:</b>	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
<b>Pakuotės ir brūkšniniai kodai:</b>	<b>Taktika J</b> 1 l kibiras, 4771341015287 3 l kibiras, 4771341015294 10 l kibiras, 4771341015188

### PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

### GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys  
+370 684 72323  
www.igis.lt

